



ATAKE
SPC FLOORING
1220 x 180 mm
(4.5+1.0 IXPE)

FICHA TÉCNICA SPC FLOORING

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN 0,5 MM
Longitud de la tabla	1220 mm
Ancho de la tabla	180 mm
Acabado	Recubrimiento UV
Capa de uso	0,5mm/20mil
Uso recomendado	Residencial/comercial moderado
Método de instalación	Flotante sin pegamento
Espesor total (ISO 23346:2006)	Aprobado
Estabilidad dimensional	≤0,15 %
Indentación residual (ASTM F191407)	≤0,1 %
Comportamiento contra el fuego (EN13501-1)	Bfl-S1
Resistencia al deslizamiento	R10
Idoneidad para sillas con ruedas (EN425)	Aprobado
Emisión de COV (EN I SO1600&06)	A+
Ftalatos (EN14372:2004)	Aprobado
PCP Pentaclorofenol (DIN CEN/TS14494:2003)	Aprobado
Uso recomendado	Clase 32
Idoneidad para calefacción por suelo radiante (EN1264-2)	Apto. Máx. 27 °C/81 °F
Resistencia al impacto (EN13329)	Big Bal II ≥1000 mm

EMBALAJE

Tamaño	Espesor (mm)	Kg/caja	Piezas/caja
7'x48" (pulgadas)180x1220(mm)	5,5	21	10

Plts/20Gp	G.W/20GP(Kgs)	M2/20GP	OBSERVACIÓN
20	26.5	2.800	1 mm de IXPE