

# Technical Characteristics / Características Técnicas

REVESTIMIENTO / Wall Tiles  
PASTA BLANCA / White Body  
NORMA EN 14411:2016 Anexo L. Grupo BIII  
RODAPIES 8X60 10X60

| MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE<br>MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL              |                                                                                          | STANDARD TEST METHOD<br>MÉTODO DE ENSAYO | STANDARD PRESCRIBED VALUES<br>VALORES STANDARD NORMA |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | Length and width<br>Longitud y anchura                                                   | ISO 10545-2                              | ± 0,2% max.                                          |
|    | Rectangularity<br>Ortogonalidad                                                          | ISO 10545-2                              | ± 0,5% max.                                          |
|    | Straightness of sides<br>Rectitud de lados                                               | ISO 10545-2                              | ± 0,3% max.                                          |
|    | Surfaces flatness (curvature and warpage)<br>Planitud                                    | ISO 10545-2                              | ± 0,2 mm                                             |
|    | Thickness<br>Grosor                                                                      | ISO 10545-2                              | ± 10 %                                               |
| PHYSICAL PROPERTIES<br>PROPIEDADES FÍSICAS                                         |                                                                                          |                                          |                                                      |
|    | Water absorption<br>Absorción de agua                                                    | ISO 10545-3                              | > 10 %                                               |
|  | Modulus of rupture<br>Carga de rotura, en N                                              | ISO 10545-4                              | Espesor ≥ 7.5 : Min. 600<br>Espesor < 7.5 : Min. 200 |
|  | Breaking strength<br>Resistencia a la flexion                                            | ISO 10545-4                              | ≥ 18 - 21 N/mm <sup>2</sup>                          |
|  | Lineal thermal expansion<br>Dilatación térmica lineal                                    | ISO 10545-8                              | Avaible method<br>Método disponible                  |
|  | Resistance to thermal shock<br>Resistencia al choque térmico                             | ISO 10545-9                              | Resistant<br>Resistente                              |
|  | Resistance to crazing<br>Resistencia al cuarteo                                          | ISO 10545-11                             | Resistant<br>Resistente                              |
| CHEMICAL PROPERTIES<br>PROPIEDADES QUÍMICAS                                        |                                                                                          |                                          |                                                      |
|  | Chemical resistance to household cleaners<br>Resistencia química a productos de limpieza | ISO 10545-13                             | GLA                                                  |
|  | Resistance to staining<br>Resistencia a las manchas                                      | ISO 10545-14                             | Mínimo Clase 5                                       |