

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCTO: CARRARA BIANCO HIGH GLOSSY		NORMA DE PRODUCCIÓN: ISO 13006			
CARRARA BIANCO		MEDIDA NOMINAL: 60X120 CM			
TIPO: Bla					
TAMAÑO: 600X1200MM	ESPESOR: 9 MM				
1. Dimensiones y calidad de la Superficie - ISO 10545					
CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS		ESPECIFICACIONES	UNID	RESULTADO	STANDART
1.1 Longitud		± 0,6% MAX	mm	1199,28 ~ 1200,72	ISO-10545-2
1.2 Ancho		± 0,6% MAX	mm	599,64 ~ 600,36	
1.3 Espesor		± 5% MAX	mm	8,55 ~ 9,45	
1.4 Rectitud de los lados		± 0,5% MAX	mm	600 • -0,30 ~ + 0,30 1200 • -0,60 ~ +0,60	
1.5 Rergularidad		± 0,5% MAX	mm	600 • -0,30 ~ + 0,30 1200 • -0,60 ~ +0,60	
1.6 Planitud superficial	1.6.1 Curvatura central	± 0,5% MAX	mm	600 • -0,30 ~ + 0,30 1200 • -0,60 ~ +0,60	
	1.6.2 Curvatura del borde	± 0,5% MAX	mm	600 • -0,30 ~ + 0,30 1200 • -0,60 ~ +0,60	
	1.6.3 Warpage (vs diagonal)	± 0,6% MAX	mm	- 0,80 - + 0,80	
1.7 Calidad de la Superficie		95	%	95	
2. Propiedades Físicas - ISO 10545					
2.1 Absorción de Agua		≤ 0,5	%	0,5	ISO-10545-3
2.2 Módulo de ruptura		≥ 35 N / mm²	N/mm²	38 N / mm²	ISO-10545-4
2.3 Resistencia a la abrasión superficial		1 a 5	PEI	3	ISO-10545-7
2.4 Resistencia al choque térmico		RESISTE (SI/NO)	-	TIENE RESISTENCIA	ISO-10545-9
2.5 Resistencia a las heladas		RESISTE (SI/NO)	-	TIENE RESISTENCIA	ISO-10545-12
2.6 Coeficiente de fricción estática (SCOF)	2.6.1 Seco	μ>0,4	-	μ>0,6	ASTM-C1028
	2.6.2 Húmedo	μ>0,4	-	μ>0,6	
Coeficiente dinámico de fricción (DCOF)		≤ 0,4 - Deslizamiento	-	≤ 0,4 - Deslizamiento	ANSI A 137-1, Section 9,6
		> 0,4 Antideslizante			
3. Propiedades Químicas - ISO 10545					
3.1 Resistencia a los productos químicos		Ubmin	-	GLA	ISO-10545-13
3.2 Resistencia a las manchas		1 a 5	-	5- Máxima facilidad	ISO-10545-14
		1- Imposible eliminar 5- Máxima facilidad			
4. Variaciones de Tono					
		V1 A V4		V2	ANSI A 137-1, Section 5.4.2